

Flow

Kevyt polyesteri täyteaine

KUVAUS

- Yleiskäyttöinen täyteaine
- Itsetasoittuva, ei-huokoinen pinta
- Väri: Keltainen-vihreä

KÄYTTÖALUE

- Pienten ja keskisuurten epätasaisuuksien ja naarmujen täyttämiseen

EDUT

- Ei pintakosteutta kovettumisen jälkeen
- Sileä, huokoseton pinta
- Helppo hionta

TUOTETIETO

TEKNIEN TIETO

Viskositeetti 20 °C:	kermainen
VOC-sisältö:	2004/42/IIIB (b) (250) < 250 g/l
Tiiviyys 20 °C:	noin. 1.1 g/cm ³
Säilyvyys:	noin. 6 - 8 kk 18 - 20 °C Suljetussa alkuperäispakkauksessaan

Tiedot kiinnittävyydestä

Teräs	Alumiini	Galvanoitu teräs	GRP	Muovit	2K Polyesteri kitti	Puu
√	x	x	√	x	√	√

Flow

Kevyt polyesteri täyteaine

KÄSITTELY

Valmistelu

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Erittäin hyvä tarttuvuus saavutetaan edellä mainituille karkeasti hiotuille pinnoille.

Sekoitusohje

Sekoita täyteaineeseen 3 paino-% kovetinta.
On erittäin suositeltavaa välttää kovettimen yli- ja aliannostusta. Se voi aiheuttaa kiinnittymisen puutteen ja pintamaalin värjäytymistä.

Käsittelyaika

3 - 4 min. + 20 °C huonelämpötilassa

Reaktiolämpötila At

vähintään + 10 °C

Kuivumisaika

20 - 30 min. + 20 °C huonelämpötilassa

Hiontaominaisuudet:

Ilmoitetun kuivausajan jälkeen.

Esihionta - kuivana P80 - P120

Uudelleenhiointa - kuivana P180 - P240

Jälkikäsitely

Kevyt FLOW täyteaine voidaan työstää kaikilla tavallisilla polyesteri- tai akryylipohjaisilla materiaaleilla.

Flow

Kevyt polyesteri täyteaine

TURVALLISUUS ASIAT

Edellä mainitut tekniset tiedot, erityisesti suositukset soveltamisesta ja tuotteidemme käytöstä, perustuvat tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tavanomaisissa olosuhteissa. Käytännössä materiaaleja, pintoja ja työskentelyolosuhteita on niin erilaisia, että mitään takuuta työtuloksista tai vastaavasta ei voida päätellä tästä tiedotteesta tai suullisesta konsultaatiosta, elleimme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti tai se johtuu törkeästä huolimattomuudestamme. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvollinen todistamaan, että hän on kertonut meille kaikista vaadituista kohdista asianmukaista ja lupaavaa tuomiota varten, kirjallisesti ajoissa ja täydellisesti.

Kolmannen osapuolen on noudatettava patenttioikeuksia.

Lisäksi meidän yleisiä myynti- ja toimitus ehtoja ja viimeisimpiä teknisiä tiedotteita, jotka tulisi vaatia, sovelletaan.

Käsittely- ja jätteiden hävittämishjeet löytyvät käyttöturvallisuustiedotteestamme ja kemianteollisuuden työnantajan vastuuvakuutusliiton tiedoista.

Tekijänoikeus VOSSCHEMIE