



CS 2K Clear VOC 420
CS 2K VOC 420 Kirkaslakka
142953, 144138

OMINAISUUDET

VOC 420 on kaksi komponenttinen kirkas lakka, jossa on korkea kuiva-ainepitoisuus ja joka täyttää VOC. VOC 420:ssa on VOC alle 420 g / l ja se perustuu uusimpaan ja parhaimpaan teknologiaan.

Eri kovettajien avulla VOC 420 voidaan käyttää sekä kiiltomaalauksissa, että paikkakorjausta. VOC 420 kuivuu ja kovettuu nopeasti. VOC 420:ssa on loistava kiilto ja erinomaiset virtausominaisuudet. Sitä voidaan kiillottaa helposti ja se on erittäin naarmu ja UV kestävä.

KÄYTTÖ

Tämä uusi HS VOC- mukainen 2K Kirkaslakka sopii kaikkiin maalaustöihin ajoneuvoteollisuudessa. Olipa kyse koko ajoneuvon täydellisestä lakkauksesta, pienistä osista tai paikkakorjauksissa, tämän kirkaslakka kattaa kaikki työt.

TUOTETIEDOT

Väri: kirkas

V.O.C: <420 g / l - Valmiina

Viskositeetti: Ruiskutusviskositeetti 17-19 sek. 4 mm / DIN, karkaistu

Tiheys: n.. 1,00 g / cm

Käyttöaika:

noin. 50 min. 20 ° C kovettaja hidas

noin. 30 min. 20 ° C kovettaja standardi

noin. 30 min. 20 ° C kovettaja nopea

noin. 20 min. 20 ° C kovettaja erittäin nopea

Asema Vakaus 20 ° C ja suljettu pakkaus: 1 vuosi (kirkaslakka)

Syttymispiste : + 23 ° C

Kuivaus paksuus: 50 - 70 mp

Haihdutusaika: 20 ° C 2-5 minuuttia

KÄSITTELY

Alusta:

Pinta tulee esikäsitellä liuotin- tai vesipohjaisella maalilla tai yksi komponenttisellä pintamaalilla.

Sekoitusuhde: 2:1

Sekoitusuhde paino: 100 g-komponentti: 50 g B-komponenttia

On erittäin suositeltavaa työskennellä koko CARSYSTEM tuotevalikoiman tuotteilla.

Kuivaus- ja tartuntaongelmat ovat mahdollisia, jos yhdistellään CARSYSTEM Lakkaan CARSYSTEM järjestelmän ulkopuolisia kovettajia ja ohenteita.

a trademark of
VOSSCHEMIE



Käsittely:

Ruiskutuspaine 2.0-2.5 bar, suutin 1,2-1,3 mm, esim. SATA Jet RP tai DeVilbiss GTI 880.

1. Ruiskutuskerros: Suihkuta ohut kerros
2. Ruiskutuskerros: Suihkuta kerros hyvällä virtauksella

Kuivumisaika:

noin. 45 min. 60 ° C kovettaja hidas
noin. 30 min. 60 ° C kovettaja standardi
noin. 20-25 min. 60 ° C kovettaja nopea
noin. 10-15 min. 60 ° C kovettaja erittäin nopea

noin. 12 tuntia 20 ° C: kovettaja hidas
noin. 10 tuntia 20 ° C: kovettaja standardi
noin. 8 tuntia 20 ° C kovettaja nopea
noin. 6 tuntia 20 ° C: kovettaja erittäin nopea

Kiillotus:

Anna jäähtyä unissa kuivauksen jälkeen. Tämän jälkeen pinta voidaan kiillottaa välittömästi.

2004/42/II B (d) (420) 420 <420: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuotekategoria: IB.d) käyttövalmiina on max. 420 g / litra VOC.
VOC määrä tälle tuotteelle on <420 g / l

Turvallisuusasiat:

Edellä mainitut tekniset tiedot, erityisesti suositukset soveltamisesta ja tuotteidemme käytöstä, perustuvat tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tavanomaisissa olosuhteissa. Käytännössä materiaaleja, pintoja ja työskentelyolosuhteita on niin erilaisia, että mitään takuuta työtuloksista tai vastaavasta ei voida päätellä tästä tiedotteesta tai suullisesta konsultaatiosta, elleimme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti tai se johtuu törkeästä huolimattomuudestamme. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvollinen todistamaan, että hän on kertonut meille kaikista vaadituista kohdista asianmukaista ja lupaavaa tuomiota varten, kirjallisesti ajoissa ja täydellisesti. Kolmannen osapuolen on noudatettava patenttioikeuksia. Lisäksi meidän yleisiä myynti- ja toimitus ehtoja ja viimeisimpiä teknisiä tiedotteita, jotka tulisi vaatia, sovelletaan.

Ohjeet käsittelystä ja jätehuollosta ovat Käyttöturvallisuustiedotteessa ja eritelmät Työnantajan Vastuuvakuutus ry kemianteollisuudelle.

a trademark of
VOSSCHEMIE