

AF.21 1K Filler

1K Hybridi täyteaine

:: OMINAISUUDET

- 1K Hybridi täyteaine - akryyli / epoxi
- Kuivumisaika: 10 min / 60 °C kohteen lämpötila
- VOC mukainen

:: KÄYTTÖALUE

- Kitattujen alueiden eristämiseen
- Uusien osien maalaukseen
- Muoviosille ilman muovitartuntaa (paitsi PE & PP)

:: EDUT

- 100% ruostesuoja
- Erittäin käyttäjäystävällinen
- Erinomainen hiottavuus

:: TUOTETIETO

MATERIAALITIE TOA

Väri:	harmaa
V.O.C.:	2004/42/IB(c)(540) < 540 g/l
Säilyvyys:	12 kk suljetussa alkuperäispakkauksessaan 20 °C:ssa
Täyteaineen tiheys 20 °C:	1.41 - 1.45 g/cm ³
Kovettajan tiheys 20 °C:	0.79 - 0.81 g/cm ³
Riittoisuus:	8 m ² /l kuivakalvon paksuudella 60 µm

:: KÄSITTELY






Pinnan tulee olla hienoksi hiottu, kuiva ja puhdas.

On erittäin suositeltavaa työskennellä koko järjestelmän kanssa. Kuivumis- ja tarttumisongelmia ei voida sulkea pois käytettäessä ulkoisten järjestelmien ohentavia materiaaleja.

Tarttuu teräkseen, alumiiniin, e-coatiin, galvanoituun teräkseen, kitteihin, vanhaan maaliin ja muoveihin.

PE:stä, PP:stä ja niistä tehdyistä sekamuoveista valmistetut muoviosat tulee liekkikäsitellä tai esiaktivoida Carsystem Plastic Primerilla.

Olemassa olevien muovityyppien moninaisuuden vuoksi yhteensopivuus alustan kanssa on tarkistettava etukäteen.

SEKOITUSSUHDE		
	AF.21 1K Filler AF.21 1K Filler Ohenne	tilavuudesta
		2 1
	AF.21 1K Filler AF.21 1K Filler Ohenne	painosta
		100 g 28 g
RUISKUTUSVISKOSITEETTI		
	DIN cup 4mm / 20 °C	19 - 21 s.
KÄSITTELY		
	Yläkannuruisku	Suuttimen koko / paineilma
		Suutinkoko: 1.3 - 1.6 mm Ilmanpaine: Huomioi valmistajan käyttöpainesuositukses.
	Käsittely	ruiskutuskerrat
		1 - 2
	Käsittelyaika 20 °C	-
	Haihdutusaika	4 - 5 min.
	Kuivakalvopaksuus	25 - 30 µm per kerros
	Olosuhteet	Lämpötila 18 - 22 °C Ilman suhteellinen kosteus 40 - 60 %

JATKOKÄSITTELY			
	Kohteen lämpötila	20 °C	60 °C
	Kuivumisaika	25 - 30 min	5 - 10 min
	Kuivahionta	P400 - P600	
	Märkähionta	P800 - P1000	

:: VARASTOINTI -JA KULJETUSEHDOT

Suojaa jäätymiseltä, kuumuudelta, auringonvalolta ja kosteudelta. Säilytä tiiviisti suljettuna kuivassa, viileässä paikassa. Suositeltu varastointi- ja kuljetuslämpötila-alue on: +10 - +30 °C. Vältä äärimmäisiä lämpötilan vaihteluita.

Huomautus: Varastointi- ja kuljetuslämpötila ei saa olla alle +5 °C. Sopeuta tuote huoneenlämpötilaan luonnollisesti.

2004/42/IIIB (c)(540) < 540: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IB.c) käyttövalmiissa muodossa on max. 540 g/l VOC.

:: HUOMAUTUKSIA

Anna tuotteen saavuttaa suositeltu käyttölämpötila luonnollisesti (vältä nopeaa kuumenemista/jäähdytystä). Tuotetta ei suositella levitettäväksi alle 18 °C:n lämpötilassa. Alhainen levityslämpötila muuttaa pinnoitteen ominaisuuksia ja voi heikentää visuaalista vaikutusta. Ennen levitystä tuotteen lämpötila, ruiskutuskaapin lämpötila ja kohteen lämpötila tulee säätää noin 20 °C:een.

:: TURVALLISUUSASIAT

Edellä mainitut tekniset tiedot ja tiedot, erityisesti suositukset tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, perustuvat nykyiseen tietämykseen ja kokemukseen normaaleissa käyttöolosuhteissa. Käytännössä materiaalit, pinnat tai työpaikan olosuhteet ovat niin erilaiset, että tästä tiedosta tai suullisesta kuulemisesta ei voida päätellä minkäänlaista takuuta tuloksista tai mistään suhteesta johtuvasta vastuusta, paitsi että meitä syytetään tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvollinen osoittamaan kirjallisesti, ajoissa ja täydellisesti ilmoittaneensa meille kaikista asianmukaisen ja lupaavan ratkaisun edellyttämistä seikoista. Kolmannen osapuolen patenttioikeuksia on noudatettava. Lisäksi pätevät yleiset myynti- ja toimitusehtomme sekä viimeisin tekninen tietolehti, jotka tulee vaatia.

Käsittely- ja jätteiden hävittämisohjeet löytyvät käyttöturvallisuustiedotteestamme ja kemianteollisuuden työnantajan vastuuvakuutusliiton tiedoista.

Tekijänoikeus VOSSCHEMIE