

:: Polyesteri Korjausharts

Polyesteri korjausharts

OMINAISUUDET

Polyesteri korjausharts on erittäin reaktiivinen polyesteriharts

- Soveltuu lasikuitukudoksen korjaustarkoituksiin
- Tarttuu muihin polyesterihartseihin
- Tarttuu lähes kaikkiin metalleihin
- Carsystem Fill tulisi käyttää pohjana tarttuvuuden parantamiseksi metalleilla

KÄYTTÖ

Korjaustarkoitukseen kuten ruostereikiin metallipinnoilla esim. autokoreissa. Muoviosien korjaukseen esim. puskureissa ja lasikuitukomponenteissa.

TUOTETIETO

- Toimitusviskositeetti 20°C: Neste
- Sävy: Ruskehtava

KÄSITTELY

ALUSTA:

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Metallipinnat täytyisi käsitellä ensin Carsystem Fill tuotteella.

ANNOSTELU:

Lisää 2-3 % painosta kovetepastaa.

Yliannostusta on vältettävä. Läpivuoto ja värinmuutos viimeistelyssä mahdollista mikäli yliannostusta.

KÄYTTÖ AIKA

+20°C Huonelämpötilassa n. 7 min.

REAGOINTILÄMPÖTILA

Vähintään +5°C.

KÄSITTELY

Harjalla

Peitto:

3 x lasikuitumaton paino tai 1 x kankaan paino

KUIVUMINEN:

+20°C Huonelämpötilassa

HIONTA OMINAISUUDET:

Seuraavassa kuivumisajat :

Kuten täyttökittinä

Ensimmäinen hionta -kuivana P80 - P120

Uudellen hionta - kuivana P120 - 240

Kuten hienokittinä
Ensimmäinen hionta - kuivana P120 - P180
Uudelleen hionta - kuivana P180 - P240

UUDELLEEN TYÖSTÖ:

Prosessin jälkeen, hartsia (hartsia laminaatti) täytyy peittää foliolla tai kitti massalla, jotta pinta voi kuivaa ilman, että se tulee tahmaiseksi.

Hartsia voidaan uudelleentyöstää seuraavilla CS tuotteilla:

- Multi Soft, Elastic weiss tai Elastic beige ja Spray-kitti

VARASTOINTI:

Noin 6 - 8 kk 18 - 20° C suljetussa alkuperäisessä

pakkauksessaan.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Tämä tekninen tiedote ja sen tiedot, etenkin käyttösuositukset, on luoto meidän tietojen ja käyttökokemusten kautta, kun niitä käytetään normaaliolosuhteissa. Käytännössä materiaalit, pinnat ja muut olosuhteet ovat niin erilaisia, että tulosta tai vastuuta ei voida taata tästä teknisestä tiedotteesta tai muusta esimerkiksi suullisesta konsultaatiosta, paitsi jos kyseessä on tahallinen välinpitämättömyys. Tässä tapauksessa käyttäjän on todistettava, että tämä on osoittanut kirjallisesti meille arviointinsa ajanmukaisesti ja täydellisesti. Kolmannen osapuolien patenttioikeuksia on noudatettava. Myös meidän yleisiä myynti- ja lähetyssopimusehtoja ja uusin tekninen tiedote, jota pitäisi hakea, on noudatettava.

Ohjeita, miten jätteitä on käytettävä ja hävitettävä, ovat meidän materiaalin turvallisuustiedotteessa (Material Safety Data Sheet) sekä kemian teollisuuden ammattiyhdistyksen tapaturmavakuutuksen tarkennuksissa (Employers Liability Insurance Association for the chemical industry).

Tekijänoikeudet/Copyright VOSSCHEMIE