

Tekninen tieto

20-24, 20-34, 20-94

High-build Filler



Prosessi pohjamaalitäytteelle, paksu kerroslevitys

- Pohjamaalitäyte, joka sisältää runsaasti kiinteitä aineita, kuivuu nopeasti ja on helppo hioa
- Korjaukset, joissa on suurempia paljaita metallipintoja, tulee käsitellä ensin 27-10 2K-Wash Primerilla
- Voidaan sekoittaa eri harmaan sävyjen saamiseksi harmaan sävyjulisteen mukaisesti. Kaavat saatavilla kaavahakemistossa.

Levitys

	Sekoittussuhde	100 % tilavuudesta	20-24, -34, -94
	4:1+10 %	25 % tilavuudesta	50-05, -15
		10 % tilavuudesta	60-05, -10, -20, -30, -40
	Sumutusviskositeetti 20 °C:ssa	DIN 4: 22-25 s	
	Käyttöaika 20 °C:ssa	30 min	
	HVLP-sumutuspistooli		
	Suuttimen koko	1.6-1.8	
	Käyttöpaine	2 bar	
	Suuttimen paine	0,7 bar	
	Yhteensopiva painovoimainen sumutuspistooli		
	suuttimen koko	1.6-1.8	
	Käyttöpaine	2 bar	
	Sumutuskertojen lukumäärä	3 -4	
	Kalvon paksuus	100-200 µm	

Turvaohjeet:

2004/42/IIB(cII)(540)530: Tämän tuotteen (tuotekategoria: IIB.cII) valmiin käyttökuntoisen tuotteen EU-raja-arvo on enintään 540 g/l VOC-yhdisteitä. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 530 g/l.

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois, että tämä tuote sisältää hiukkaset < 0,1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen ja kokemukseen. Koska tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttaa lukuisia tekijöitä, nämä tiedot eivät vapauta käyttäjiä omien tutkimusten ja testien suorittamisesta; eivätkä nämä tiedot takaa tiettyjä ominaisuuksia tai tuotteiden soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tässä esitetyt kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, suhteet, painot ym. ovat ainoastaan yleistä tiedoksi; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta soveltuvuutta tuotteiden sopimuslaatuvaatimusta (tuotespesifikaatio). On tuotteen vastaanottajan vastuulla varmistaa, että kaikki omistusoikeudet sekä voimassa olevat lait ja säädökset otetaan huomioon.

Tekninen tieto

20-24, 20-34, 20-94

High-build Filler



Kuivuminen

	50-05, 60-05	50-15, 60-10, -20, -30
 Kuivuminen 20 °C:ssa	2-3 h	8 h
Kuivuminen 60 °C:ssa		40 min
 Infrapuna (lyhyt aalto)		8 min
Infrapuna (keskipitkä aalto)		10-15 min

Hionta

 Käsinhionta, märkä	P800
 Epäkesko, kuiva	P400 / P500

Huomio: Automaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvovalmistajien korjausohjeita, erityisesti asennettun anturitekniikan osalta, tämän asiakirjan käsittelyohjeiden lisäksi.

Turvaohjeet:

2004/42/IIB(cII)(540)530: Tämän tuotteen (tuotekategoria: IIB.cII) valmiin käyttökuntoisen tuotteen EU-raja-arvo on enintään 540 g/l VOC-yhdisteitä. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 530 g/l.

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois, että tämä tuote sisältää hiukkaset < 0,1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen ja kokemukseemme. Koska tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttaa lukuisia tekijöitä, nämä tiedot eivät vapauta käyttäjiä omien tutkimusten ja testien suorittamisesta; eivätkä nämä tiedot takaa tiettyjä ominaisuuksia tai tuotteiden soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tässä esitetyt kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, suhteet, painot ym. ovat ainoastaan yleistä tiedoksi; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta sovittua tuotteiden sopimuslaatuvaatimusta (tuotespesifikaatio). On tuotteen vastaanottajan vastuulla varmistaa, että kaikki omistusoikeudet sekä voimassa olevat lait ja säädökset otetaan huomioon.