

Tekninen tiedote

20-34



2K Primerfiller Valkoinen

Käsittelyohje

- Korkean kuiva-ainepitoisuuden täyttävä pohjamaali, joka on nopeasti kuivuva ja helppo hiottava
 - Korjaukset, joissa on suurempia paljaita metallialueita, tulee ensin käsitellä 27-10 2K Wash primerilla
- Voidaan sekoittaa 20-24 ja 20-94 kanssa eri harmaan sävyjen saamiseksi harmaansävyjen julisteen mukaan.

Käsittely

	Sekoitusuhde 4:1:1	100 % tilavuudesta	20-34
		25 % tilavuudesta	50-15, -20
		25 % tilavuudesta	60-10, -20, -30, -40
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4: 20-24 s	
	Käsittelyaika 20°	1 h	
	HVLP maaliruisku		
	Suuttimen koko	1.6-1.8 mm	
	Käsittelypaine	2 bar	
	Suutinpaine	0.7 bar	
	Yhteensopiva painovoimaisen yläkannuruiskun kanssa		
	Suutinpaine	1.6-1.8 mm	
	Ruiskutuskerrokset	2	
	Kalvopaksuus	50-70 µm	

Turvallisuusohje:

2004/42/IIB(cII)(540)530: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.cII) käyttövalmiissa muodossa on enintään 540 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 530 g/l.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

Tekninen Tiedote

20-34

2K Primerfiller Valkoinen



Kuivaus

	Kuivuminen 20°C	3 h
	Kuivuminen 60°C	30 min
	Infrapuna (lyhytaalto)	8 min
	Infrapuna (medium aalto)	10-15 min

Hionta

	Käsinhionta, märkänä	P800
	Orbitaalihionta, kuivana	P400 / P500

Turvallisuusohje:

2004/42/IIB(cII)(540)530: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.cII) käyttövalmiissa muodossa on enintään 540 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 530 g/l.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden sovittua sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.