

Tekninen Tiedote

20-94



2K Primerfiller Musta

Käsittelyohje

- Korkean kuiva-ainepitoisuuden täyttävä pohjamaali, joka on nopeasti kuivuva ja helppo hiottava.
 - Korjaukset, joissa on suurempia paljaita metallialueita, tulee ensin käsitellä 27-10 2K Wash primerillä.
- Voidaan sekoittaa 20-24 ja 20-34 kanssa eri harmaan sävyjen saamiseksi harmaansävyjen julisteen mukaan.

Käsittely

	Sekoitusuhde 4:1:1	100 % tilavuudesta	20-94
		25 % tilavuudesta	50-15, -20
		25 % tilavuudesta	60-10, -20, -30
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4: 20-24 s	
	Käsittelyaika 20°C	1 h	
	HVLP maaliruisku		
	Suuttimen koko	1.6-1.8 mm	
	Käsittelypaine	2 bar	
	Suutinpaine	0.7 bar	
	Yhteensopiva painovoimaisen yläkannuruiskun kanssa		
	Suutinpaine	1.6-1.8 mm	
	Ruiskutuskerrokset	2	
	Kalvopaksuus	50-70 µm	

Turvallisuusohje:

2004/42/IIB(cII)(540)530: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.cII) käyttövalmiissa muodossa on enintään 540 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 530 g/l.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden sovittua sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.

Tekninen tiedote

20-94

2K Primerfiller Musta



Kuivaus

	Kuivuminen 20 °C	3 h
	Kuivuminen 60 °C	30 min
	Infrapuna (lyhytaalto)	8 min
	Infrapuna (medium aalto)	10-15 min

Hionta

	Käsinhionta, märkänä	P800
	Orbitaalihionta koneella, kuivana	P400 / P500

Turvallisuusohje:

2004/42/IIB(cII)(540)530: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.cII) käyttövalmiissa muodossa on enintään 540 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 530 g/l.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden sovittua sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.