

Tekninen tiedote

25-30



2K Primerfiller EP

Primerfiller

- Tarttumisen edistäjä korkealla korroosiosuojalla
- Korkealaatuinen viimeistely / ulkonäkö varsinkin vauhditetusti kuivattaessa

Käsittely

	Sekoitusuhde	100 % tilavuudesta	25-30
	4:1:2	25 % tilavuudesta	55-10
		50 % tilavuudesta	60-10, -20, -30
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4: 18-20 s	
	Käyttöaika 20°C	8 h	
	HVLP maaliruisku		
	Suuttimen koko	1.6-1.8 mm	
	Käsittelypaine	2 bar	
	Paine suuttimessa	0.7 bar	
	Yhteensopiva		
	painovaimainen maaliruisku		
	Suuttimen koko	1.6-1.8 mm	
	Käsittelypaine	2 bar	
	Ruiskutuskerrosten lkm	2	
	Kalvopaksuus	40-50 µm	

Turvallisuusneuvoja:

2004/42/IIB(cI)(540)520: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.cI) käyttövalmiissa muodossa on enintään 540 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 520 g/l.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun sisältämät tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejiään; nämä tiedot eivät myöskään tarkoita mitään takuita tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta, eivätkä ne muodosta tuotteiden sovittua sopimuslaatua (tuote-eritelmä). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että kaikkia omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lakeja noudatetaan.

Tekninen teidote

25-30



2K Primerfiller EP

Kuvuminen



Kuivuminen 20 °C

8 h

Kuivuminen 60 °C

30 min

Hionta



Hiominen käsin, märkänä

P800



Hiominen koneella, kuiva

P400



Turvallisuusneuvoja:

2004/42/IIB(cl)(540)520: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.cl) käyttövalmiissa muodossa on enintään 540 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 520 g/l.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun sisältämät tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejiään; nämä tiedot eivät myöskään tarkoita mitään takuita tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta, eivätkä ne muodosta tuotteiden sovitua sopimuslaatua (tuote-eritelmä). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että kaikkia omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lakeja noudatetaan.