

Tekninen tiedote

27-10



2K Washprimer

Kaksikomponenttinen pohjamaali

- Hyvät korroosionesto-ominaisuudet paljaalla metallilla
- Tartuntapohjamaali alumiinille ja galvanoidulle teräslevylle

Ei voida käyttää suoraan vesiohenteisten tuotteiden, kuten baslac 45 basecoat in alle. Läpihankauksille ja pienille paikoille on käytettävä 20-24, 20-34 tai 20-94 2K Primer Filleriä, ennen kuin levitetään baslac 45 pohjamaalia.

Käsittely

	Sekoitusuhde 2:1+30 %	100 % tilavuudesta	27-10
		50 % tilavuudesta	57-10
		30 % tilavuudesta	60-10, -20, -30
	Ruiskutusviskositeetti 20°C		DIN 4: 16 s
	Käsittelyaika 20°C		48 h
	HVLP maaliruisku		
	Suuttimen koko	1.3 mm	
	Käsittelypaine	2 bar	
	Suuttimen paine	0.7 bar	
	Yhteensopiva painovoimainen yläkannuruisku		
	Suuttimen koko	1.3 mm	
	Ruiskutuserrokset		1
	Kalvopaksuus		10-15 µm
	Haihdutusaika 20°C		10 min

Turvallisuusohje:

2004/42/IIB(cIII)(780)760: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.cIII) käyttövalmiissa muodossa on enintään 780 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 760 g/l.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden soveltuvuutta sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.