

# Tekninen tiedote

## 45-Basecoat



### 1. Ominaisuudet

Vesiohenteinen efekti- ja solidivärien basecoat on päällystettävä kirkaslakalla.

- Helppo ruskutettavuus yhdistettynä erinomaiseen peittokykyyn.
- Haihdutusaikoja voidaan lyhentää merkittävästi käyttämällä sopivia ilmanpuhalluslaitteita.
- Seokset säilyvät jopa 6 kuukautta, kun niitä säilytetään muoviasioissa tai pinnoitetuissa astioissa.
- **2004/42/IIIB(d)(420)419:** Tämän tuotteen EU-raja-arvo (tuoteluokka: IIB.d) käyttövalmiille tuotteelle VOC on enintään 420 grammaa litrassa. Tämän tuotteen VOC -pitoisuus on 419 g/l.

### 2. Käsittely

|  |                                            |                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Sekoitussuhde</b>                       | 100% by vol. 45-<br>70% by vol. 45-R45<br>(sekoita HETI ohenteen lisäämisen jälkeen!)                                    |
|  | <b>Ruiskutus viskositeetti DIN 4/ 20°C</b> | n. 16 – 22 s                                                                                                             |
|  | <b>Maaliruisku</b>                         | HVLP yläsäiliö maaliruisku 1,4<br>1,8 - 2,0 bar sisääntulopaine                                                          |
|  | <b>Kerrostien lukumäärä Kalvopaksuus</b>   | Efektiväri: 2 x 1 kerrosta + pisarointikerros.<br>Solidiväri: 2 x 1 kerrosta.<br>n. 10-15 um kerrosvahvuus suositeltava. |

### 3. Haihdutus ja kuvumisaika

|  |                       |                                                                                                                                |
|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Haihdutus 20°C</b> | Haihdutusaika n. 5 min. jokaisen ruiskutuksen jälkeen kunnes matta/ kuiva. Pisarointi kerroksen jälkeen ennen lakkausta 5 min. |
|  | <b>Hionta</b>         | Mahdolliset pölyhiukkaset voi poistaa pinnasta hiomalla (p1000-p1500), jonka jälkeen ruiskutettava pisarointikerros.           |

### Turvallisuusohjeet

- Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.
- Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tämä tuote sisältää <0,1 µm hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. Ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden sovittua sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.