

:: Multi Green Plus 1.0 Super Light

monikäyttöinen polyesteri kitti -vihreä

OMINAISUUDET

Multi Green Plus 1.0 on superkevyt uusimman teknologian polyesteri kitti.

- Täyttömateriaalien uusinta teknologiaa
- Super kevyt
- Asetettu tiksotrooppisuus
- Erittäin helppo levittää
- Huokoseton täyttö
- Noin 20% nopeampi kuivuminen
- Hionta voidaan aloittaa karkeudella P150
- Erittäin kuiva pinta
- Noin 30% nopeampi hionta
- Kiinnittyy galvanoituun teräkseen
- Kiinnittyy alumiini ja teräspintaan
- Kiinnittyy puuhun
- Kiinnittyy polyesteri laminaattiin

KÄYTTÖ

Täyttää syviä epätasaisuuksia ja painaumuksia ajoneuvojen, rekkojen ja rautatievaunujen paneeleissa. Toimii sekä täyttö-, että hieno kittinä.

TUOTETIETO

- **Viskositeetti toimitettaessa 20°C:** pastamainen
- **VOC - pitoisuus:** 2004/42/IIB (b) (250) < 220g/l
- **Väri:** vihreä

KÄSITTELY:

Pinnan täytyy olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Hyvä tarttuvuus saavutetaan kaikilla karheaksi hiotuilla pinnoilla.

ANNOSTELU:

Lisää 2-3% painosta BPO 1.0 kovettaja pastaa.
Yliannostusta tulee välttää. Voi aiheuttaa läpivuotamista ja värinmuutokset pintamaalissa on mahdollista.

KÄYTTÖAIKA:

Multi Green Plus 1.0 Super light: 20°C ympäröivässä lämpötilassa, 3-4 minuuttia

REAGINTI LÄMPÖTILA:

Vähintään +5°C

YÖVÄLINEET:

Levitetään lastalla

KUIVUMISAIKA:

Ilmakuivaus +20°C ympäröivässä lämpötilassa, 12 minuuttia

HIONTA:

Noudata kuivumisaikaa.

Täyttökittinä

Ensimmäinen hionta - kuivana P120 – P240

Uudelleen hionta – kuivana P240 – P320

Hienokittinä

Ensimmäinen hionta – kuivana P150 – P240

Uudelleen hionta – kuivana P240 – P320

JATKOTYÖSTÄMINEN:

Multi Green Plus 1.0 Super light kitin päälle voidaan laittaa seuraavat CS tuotteet:

- Elastic green, Elastic weiss, Elastic beige tai kaikki yleiset markkinoilla olevat 2K Akryyli täytemateriaalit.

VARASTOINTI:

N. 6 – 8 kk 18 – 20°C suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Tämä tekninen tiedote ja sen tiedot, etenkin käyttösuositukset, on luotu meidän tietojen ja käyttökokemusten perusteella, kun niitä käytetään normaaliolosuhteissa. Käytännössä materiaalit, pinnat ja muut olosuhteet ovat niin erilaisia, että tulosta tai vastuuta ei voida taata tästä teknisestä tiedotteesta tai muusta esimerkiksi suullisesta konsultaatiosta, paitsi jos kyseessä on tahallinen välinpitämättömyys. Tässä tapauksessa käyttäjän on todistettava, että tämä on osoittanut kirjallisesti meille arviointinsa ajanmukaisesti ja täydellisesti. Kolmannen osapuolien patenttioikeuksia on noudatettava. Myös meidän yleisiä myynti- ja lähetyssopimusehtoja ja uusin tekninen tiedote, jota pitäisi hakea, on noudatettava.

Ohjeita, miten jätteitä on käytettävä ja hävitettävä, ovat meidän materiaalin turvallisuustiedotteessa (Material Safety Data Sheet) sekä kemian teollisuuden ammattiyhdistyksen tapaturmavakuutuksen tarkennuksissa (Employers Liability Insurance Association for the chemical industry).

Tekijänoikeudet/Copyright VOSSCHEMIE