

Multi Super Flex

polyesteri silote – hyvin elastinen

OMINAISUUDET

CS Multi Super Flex on hyvin elastinen silote, joka on suunniteltu käytettäväksi muovialustoille, sisältäen polypropyleenin.

- Helppo käyttää
- Hyvin elastinen
- Huokoisvapaa pinta
- Erinomainen hionta
- Erinomainen kiinnittyminen metallialustoille, sisältäen teräksen, galvanoidun teräksen ja alumiinin, kuin myös polyester pinnat.

KÄYTTÄMINEN

Naarmujen ja muoviosien vahinkojen korjaamiseksi. Multi Super Flex:iä voidaan käyttää täytteeksi tai hienona siloitteena.

TUOTETIEDOT

MATERIAALITIEDOT:

Viskositeetti 20°C:ssa: tahnamainen

Tiheys: 2,0 - 2,1 g/cm³

V.O.C. sisältö: 2004/42/II B (b) (250) < 250g/l

Väri: Tumman harmaa

KÄSITTELY

ALUSTA:



01/2017

Pinnan täytyy olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Hyvä tartunta saadaan vain hyvin esihiotuilla pinnoilla.

Älä käytä happopohjamaalia, epoksia tai 1K akryylituotteita.

ANNOSTELU:

Lisää 2-3% painosta kovettavaa tahnaa.

Kovettavan tahnan liika-annostelua tulee välttää. Valumajäljet ja värimuunnokset lopputuloksessa voivat olla tämän seuraamuksia.

KESTO:

+20°C huone lämpötilassa, 3-5 minuuttia.

REAKTIO LÄMPÖTILA:

Vähintään +5°C.

KÄYTTÖ:

Levitä kittilastalla.

KUIVAMISAIKA:

Ilmakuivaus 20 - 30 minuutissa huonelämpötilassa joka noin +20°C

HIOMISOMINAISUUDET:

Kuivumisajan jälkeen:

Käsihionnalla - kuivana P150 - P180

Konehionnalla - kuivana P240 P320

MUOKKAUS:

Multi Super Flex:in päälle voidaan käyttää kaikkia normaaleja myynissä olevia 2K akryyli täytteitä tai seuraavia CARSYSTEM tuotteita:

- Plastic Cleaner
- Plastic Primer
- 2K VOC Filler 540
- 2K Filler Vario Plus

Pienempiä korjauksia voidaan prosessoida 1K Easy Filler:illä

VARASTOINTI:

9 kuukautta 18 - 20° C suljetussa säiliössä.

TURVALLISUUS

Aiemmin mainitut tekniset tiedot, erityisesti tuotteidemme käyttösuositukset, perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja kokemuksiimme tuotteiden käytöstä normaaleissa olosuhteissa. Käytännössä materiaalit, pinnat ja paikkaolosuhteet voivat olla niin erilaisia että minkäänlaista takuuta tuotteen työtuloksista tai luotettavuudesta ei voida ymmärtää tästä informaatiosta eikä suullisesta neuvonannosta, ellemme ole syytettynä tahallisesta tai suuresta välinpitämättömyydestä. Tässä tilanteessa käyttäjä on vastuussa todistamaan että hän on antanut meille tiedoksi kaikki asiat, jotka vaaditaan kunnollisen ja lupaavan tuomion antamiseksi, kirjoitettuna, ajallaan ja täydellisenä. Minkä tahansa kolmannen osapuolen patenttioikeuksia tulee seurata. Lisäksi meidän yleiset myynti ja kuljetus käyttöehdot ja uusin teknisten tietojen sivu, joita tulee vaatia, ovat voimassa.

Ohjeet käsittelyyn ja hävittämiseen ovat löydettävissä meidän materiaali turvallisuustietosivulla, kuin myös kemian teollisuuden "Employers Liability Insurance Association":nin tarkennukset.

Tekijänoikeudet VOSSCHEMIE