

Tekninen Tiedote

30-S01



30-S01 variantti 81-30 DTM

HS – VOC – yhteensopiva 1-vaiheinen ratkaisu moottoriajoneuvojen rungoille

- Helppo käyttö yhdistettynä korkeaan tehokkuuteen
- Soveltuu suurille alueille
- Erinomainen korroosiosuoja suihkupuhdistettuun runkoon (teräs-, alumiini-, lasikuula- tai hiekkaraetta).
- Voidaan käyttää sävytettynä pohjamaalina osana 2-vaiheista järjestelmää tai Direct To Metall (DTM) ratkaisuna suoraan suihkupuhdistettuun runkoon

Käsittely

	Esisekoitus/ Sekoitussuhde	50 % tilavuuden mukaan 50 % tilavuuden mukaan sekoitettu väri 30CV (Sekoita hyvin)	81-30 30-S01
	Sekoitusuhde	100 % tilavuuden mukaan 33 % tilavuuden mukaan (Sekoita hyvin)	Esisekoitus 51-515, -520, -530
	Ruiskutusviskositeetti 20°C:ssa	DIN 4: 30-40 s	
	Käyttöaika 20°C	2 h	

Turvallisuusohjeet:

81-30 Additive Chassis (DTM)

2004/42/II B(d)(420)419: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.d) käyttövalmiissa muodossa on max 420 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 419 g/litra.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden sovittua sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.

Tekninen Tiedote

30-S01



30-S01 variantti 81-30 DTM

	HVLP maaliruisku	
	Suuttimen koko	1.7-1.9 mm
	Käyttöpaine	2 bar
	Suuttimen paine	0.7 bar
	Yläsäiliö ruisku	
	Suuttimen koko	1.6-1.8 mm
	Ruiskutuskerroksien määrä	2
	Kalvon paksuus	60-150 µm
	Huomautus	Airless/ airmix: 0,23 – 0,28mm, 120-180 bar / + max 2 bar suuttimessa

Kuivaus

		51-520	51-515	51-530
	Kuivaus 20 °C:ssa	16 h	16 h	16 h
	Kuivaus 60 °C:ssa	40 min	30 min	40 min

Turvallisuusohjeet:

81-30 Additive Chassis (DTM)

2004/42/II B(d)(420)419: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.d) käyttövalmiissa muodossa on max 420 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 419 g/litra.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden sovittua sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.