

Tekninen Tiedote

30-S01



30-S01 variantti 81-30 S«vytetty Primerfiller

HS – VOC – yhteensopiva 1-vaiheinen pintamaali

- Helppo k«ytt«yhdistettyn« korkeaan tehokkuuteen
- Soveltuu suurille alueille
- Erinomainen korroosiosuoja suihkupuhdistettuun runkoon (teräs-, alumiini-, lasikuula- tai hiekkaraetta).
- Voidaan k«ytt« s«vytetty« pohjamaalina osana 2-vaiheista j«rjestelm« tai Direct To Metall (DTM) ratkaisuna suoraan suihkupuhdistettuun alustaan

Käsittely

	Esisekoitus/ Sekoitussuhde	70 % tilavuuden mukaan 30 % tilavuuden mukaan sekoitettu v«ri 30 CV (Sekoita hyvin)	81-30 30-S01
	Sekoitusuhde	100 % tilavuuden mukaan 33 % tilavuuden mukaan 10-20 % tilavuuden mukaan (Sekoita hyvin)	PreMix 51-515, -520, -530 60-10, -20, -30
	Ruiskutusviskositeetti 20°C:ssa	DIN 4: 25-35 s	
	K«ytt«aika 20°C	2 h	

Turvallisuusohjeet:

81-30 Additive Chassis (S«vytetty Primerfilleri)

2004/42/IIB (c II)(540)530:EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.d) käyttövalmiissa muodossa on max 420g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 419 g/litra.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden sovittua sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.

Tekninen Tiedote

30-S01



30-S01 variantti 81-30 Sävytetty Primerfiller

	HVLP maaliruisku		
	Suuttimen koko	1.7-1.9 mm	
	Käyttöpaine	2 bar	
	Suuttimen paine	0.7 bar	
	Yläsäiliö ruisku		
	Suuttimen koko	1.6-1.8 mm	
	Käyttöpaine	2.2-2.5 bar	
	Ruiskutuskerroksien määrä		2
Kalvon paksuus		50-70 µm	
Huomautus		Airless/ airmix: 0,23 – 0,28mm, 120-180 bar / + max 2 bar suuttimessa	

Kuivaus

		51-520	51-515	51-530
	Kuivaus 20 °C:ssa	60 min	45 min	60 min
	Kuivaus 60 °C:ssa	30 min	25 min	30 min

Safety advice:

81-30 Additive Chassis (Sävytetty Primerfilleri)

2004/42/IIIB (c II)(540)530: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.d) käyttövalmiissa muodossa on max 420 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 419 g/litra.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden soveltuvuutta sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.