

baslac® Line 30 CV Mattaustaulukko



A brand of
BASF - We create chemistry

Värin valmistelu

	Kiiltoaste	Kiilto kuivuttuaan	Sävy 30 CV	S01 Sideaine 30 CV	80-20 Matta Sideaine	Kovet- taja 51-
High Gloss	> 90E %	High gloss	60,0%	40,0%	0,0%	50%
1. sekoitus: Korvaa 30-S01 aineella 80-20	60-75 %	Glossy	70,0%	0,0%	30,0%	50%
Lisää 80-20 ainetta edelliseen seokseen	35-45 %	Satin gloss	5 osaa 1 osa	1. sekoitettua 80-20		50%
	20-30 %	Satin matt	4 osaa 1 osa	1. sekoitettua 80-20		50%
	10-20 %	Matt	3 osaa 1 osa	1. sekoitettua 80-20		50%

Valmiit sävyt:

Valmisseosmaali, voidaan sekoittaa 30 % 80-20 kanssa, jolloin saadaan 65-75 % kiilto
--

*On aina suositeltavaa tehdä ruiskunäyte ensin. Kiiltotaso voi vaihdella hieman sovelluksen ja kovettimen käytön mukaan.

* Kaikki seokset mitataan tilavuutena.



More information on
www.baslac.com

