

Tekninen tiedote

20-35 w-o-w

2K Primerfiller valkoinen



Prosessi täyteaineelle, jota ei hiota

- Paljon kiintoainepitoisuutta sisältävä primer-täyteaine märkä-märälle tuote:
 - Voidaan päällemaalata ilman välihiontaa jopa 5 päivään saakka.
 - Helppo ruiskuttaa
 - Uusia e-pinnoitettuja osia ei tarvitse hioa
 - Korjaukset, joissa on suurempia paljaita metallialueita, tulee ensin käsitellä 27-10 2K Wash primerilla
- Voidaan sekoittaa 20-95 kanssa eri harmaan sävyjen saamiseksi, harmaan sävyjulisteen mukaan.

Käsittely

	Sekoitussuhde	100 % tilavuudesta	20-95
	3:1:1	33 % tilavuudesta	50-15, -20
		33 % tilavuudesta	60-20, -30
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4: 16-19 s	
	Käyttöaika 20°C	2 h	
	HVLP maaliruisku		
	Suuttimen koko	1.3 mm	
	Käyttöpaine	2 bar	
	Suutinpaine	0.7 bar	
	Yläkannuruisku (painovoimainen)		
	Suuttimen koko	1.3-1.4 mm	
	Käyttöpaine	2 bar	
	Ruiskutuskertojen lkm	2 (yksi täytetyllä alueella ja yksi koko maalattavalla pinnalla)	
	Kalvopaksuus	20-35 µm	
	Haihdutusaika 20°C	15-20 min	

Turvallisuusohjeet:

2004/42/IIB(cII)(540)530: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.cII) käyttövalmiissa muodossa on max 540 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 530 g/litra.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden sovittua sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.