

Easy Weld Primer

EPR

METALLIN SUOJAUS ENNEN JA JÄLKEEN HITSAUKSEN

- Ainutlaatuinen tarttuvuus teräkseen, sinkittyyn teräkseen ja kiillotettuun alumiiniin.
- Helppo hitsata automaattisella pistehitsillä ja puoliautomaatti hitsillä, sekä kuivana että märkänä.
- Tarjoaa pitkäkestoisen suojan ja voidaan maalata.
- Ei roiskeita puoliautomaattisessa hitsauksessa.
- Erittäin nopea kovettuminen.
- Voidaan pyyhkiä SAFETY CLEAN rasvanpoistoaineella kuivuttuaan.
- Voidaan viimeistellä kaikilla tavallisilla maaleilla ja lakoilla.
- Erittäin tehokas - 7m² / pullo.



Yleistä tietoa

EASY-WELD PRIMER synteettinen polyvinyyli ruosteenestoaine pohjamaali. EASY-WELD PRIMER on kehitetty, jotta voidaan suojata terästä korroosiolta auton koreissa ja valmistus tarkoituksissa häiritsemättä hitsattavuutta ja standardi maalijärjestelmän rakennetta. EASY-WELD PRIMER voidaan käyttää sekä ennen, että jälkeen hitsauksen, tarjoamaan täydellinen ruostesuoja sekä optimaalinen tarttuvuus tavallisimmille maalijärjestelmille.

EASY-WELD PRIMER pohjamaali on koostumuksena ansiosta ruiskutettavissa täydellisesti. EASY-WELD PRIMERIN ruiskutusjälki aerosolipurkista on samanlainen kuin tavanomaisen maaliruiskun.

Tekninen tieto ja pakkaus

Koostumus: synteettiset polyvinyylihitsit-, rauta-oksidi, silikaatit, alifaattiset ja aromaattiset hiilivedyt.

Väri: punaruskea.

Ulkonäkö: Matt.

Viskositeetti: 17 s. DIN4 (20 ° C).

Kuiva aineet: 72% (paino).

Kuivumisaika: pölykuiva: 10 min. 20 ° C / 65% suhteellisessa kosteudessa; kosketuskuiva 30 min. 20 ° C / 65% suhteellisessa kosteudessa, kuiva: 1 tunti 20 ° C / 65% suhteellisessa kosteudessa

Suosittelava kerrospaksuus: 9-16 mikronia. Säilyvyys: 12 kuukautta, säilytä kuivassa, viileän ja pakkasen kestävä. Turvatoimet: kts. käyttöturvallisuustiedote.

Soveltuvuus ja käyttö

- Ensimmäinen maali, joka voidaan hitsata hitsausteollisuudessa, yleiseen kunnossapitoon, auton koreihin, autotallissa, ...
- Pinnat tulee olla rasvattomia, pölyttömiä ja kuivia.
- Parhaat tulokset "puhtaaseen teräkseen". "

- Ravista säiliötä ennen käyttöä.
- Ruiskuta vain 1 ohut kerros.
- Ruiskutus etäisyys: 30 cm.
- Käännä säiliö ylösalaisin käytön jälkeen ja puhdista suutin ruiskuttamalla.
- Kunnioita kuivumisaikoja.

Tuotteen viittaukset

Tuote nr	Nimi	Pakkauskoko	Alue
119011000	Easy Weld Primer	500 ml	Pintakäsittely- ja hoitoaineet

