

45- Basecoat 50-45 2K Aktivointiaineella

1. Ominaisuudet / Tiedot

- Aktivaattori vesipohjaisille pohjamaaleille
- Erityisissä sovelluksissa, joita auton valmistajat suosittelevat, tämän 2K Aktivaattorin käyttö voi olla tarpeen 45-Line pohjamaaleissa.
- Lisäaine kiinteään väriin 45-Line:ssa ja käytettäväksi kiinteän värin pohjamaaleissa, jotka on levitetty pohjamaalina 45-Line 3-kerrosjärjestelmissä, parantaakseen teippikestävyyttä ja kovuutta.
- Kaavoja, jotka sisältävät 45-W1012, ei voida käyttää 50-45:n kanssa.
- Kuivumisaika riippuu sääolosuhteista ja käytetystä laitteistosta.

2. Soveltaminen

	Sekoitusuhde	100% tilavuudesta 45- 5% tilavuudesta 50-45 70% tilavuudesta 45-R45 1. Sekoita 45-Line pohjamaaliseos ja sekoita varovasti. 2. Lisää 50-45 2K Aktivaattori ja sekoita perusteellisesti. 3. Lisää 45-R45 ja sekoita jälleen perusteellisesti. 4. Kaada sihdin läpi ennen käyttöä. 50-45 ei voi lisätä kaavoihin, jotka jo sisältävät 45-R45.
	Ruiskutusviskositeetti Ford 4 68°F / 20°C	Ei saatavilla
	Maaliruisku HVLP	1.4 mm
	Käyttöpaine	29 psi
	Suuttimen paine	10 psi
	Käyttö	2-3 sumutuskertaa
	Kalvon paksuus	0.79 - 0.98 mil
	Käyttöhuomautus	Kiinteä sävy tai pohjamaali

3. Haihtuminen / Kuivuminen

	Kuivuminen 68°F / 20°C 140°F / 60°C	15 minuuttia 10 minuuttia, plus jäähdytys
	Infrapuna mediuumaalto	10-15 minuuttia 1. ruiskutuskerros: haihduta kunnes matta 10-15 minuuttia 2. ruiskutuskerros: 39-122°F / 4-50°C (max 158°F / 70°C) pintalämpötila mattapintaan + jäähdytys

4. VOC

VOC käytössä	420 gms/litra (3.5 lbs/gal)
--------------	-----------------------------