



Seal & Bond MS Screen Plus

Liimat ja tiivisteet

YKSI KOMPONENTTILIIMA

- ✓ Positiivinen euro NCAP -ajokoe 1 tunnin jälkeen.
- ✓ Törmäystestitodistus FMVSS 212 1 tunnin kuluttua turvatyynyn kanssa.
- ✓ Vakaa, korkea alkulujuus ja vääntöjäykkyys.
- ✓ Erittäin korkea vetolujuus, ilman pohjamaalia, lakalla, maalilla, paljaalla metallilla, alumiinilla, galvanoidulla,

Tekninen tieto

- Pohja: MS-polymeeri.
- Väri: musta.
- Suhteellinen tiheys: 1,5 g/m².
- Viskositeetti: tahna.
- Shore-kovuus (DIN 53503): 50 Shore A kolmen viikon kuluttua 23 °C:ssa / 50 % suhteellisessa ilmankosteudessa.
- Kutistuminen (DIN52451): < 5 %.
- Tiheys (DIN EN 27390): painumaton 40 mm paksuun liitokseen asti.
- Vetolujuus murtohetkellä: > 450 %.
- Moduuli 100 % lujuudella: 1,0 N/mm² 23°C (DIN 53504 S2).
- Vetolujuus (DIN 53504 S2): 2,3 N/mm².
- Ihon muodostuminen: +/- 5 min.
- Tarttumaton: 24 tunnin kuluttua 2,5 mm, 48 tunnin kuluttua 3,5 mm.
- Kovettumisnopeus: 6 tuntia 23°C:ssa RV 50 %:ssa.
- Lämpötilarajat: -40°C - 90°C.
- Käyttölämpötila: alin +5 °C – ylin 40 °C.
- Kemiallinen lujuus: hyvä veden, meriveden, alifaattisten liuottimien, öljyjen, rasvan, ohennettujen orgaanisten happojen ja lipeöiden kanssa; keskimäärin: esteri, ketonikappaleet ja aromaattiset aineet; huono: väkevät hapot, kloridiliuottimet; ihanteellinen: säänkestävä.
- Säilyvyys: 12 kuukautta, kuivassa, suojaa kylmältä ja pakkaselta
- Turvatoimenpiteet: katso käyttöturvallisuustiedote.

Tuote [SMS+]

Ominaisuudet

Seal & Bond MS Screen Plus on 1-komponenttinen MS-polymeereihin perustuva liima, joka kovettuu ilman kosteuden vaikutuksesta. Seal & Bond MS Screen Plus ei vaadi pohjamaalia ja kuivuu nopeasti. Seal & Bond MS Screen Plus:lla on korkea alkutarttuvuus ja erinomainen pysyvä tarttuvuus lakkoihin, paljaisiin metalleihin, lasiin, PVC:hen, alumiiniin. Seal & Bond MS Screen Plus:lla on korkea vetolujuus, eikä siinä ole ikääntymisen merkkejä. Helppo poistaa kovettuneet liimajäämät. Avattu patruuna voidaan säilyttää pitkään.



Pakkaus

Seal & Bond MS Screen Plus - patruuna 290ml

537396000

Käyttö

- Poista ainakin osa vanhasta tuulilasin liimasta.
- Poista rasva liimapinnasta Novatio Safety Cleanilla ja puhalla kuivaksi.
- Puhdista tuulilasi Novatio Safety Clean ja Novatio Multifoamilla: suihkuta, pyyhi liinalla ja pyyhi pois puhtaalla liinalla.
- Levitä Seal & Bond MS Screen Plus tasaisesti ajoneuvoon tai ikkunaan.
- Avaa ikkunat, aseta tuulilasi paikoilleen paina, korjaa ja lisää painetta tarvittaessa (2 minuutin sisällä).