

CC.20 X-pert

2K kirkaslakka

:: OMINAISUUDET

- 2K akryyli kirkaslakka
- Monikäyttöinen kirkaslakka
- Kuivumisaika: 20 min. / 60°C kohteen lämpötila
- VOC mukautuva

:: KÄYTTÖALUE

- Kaikki yleiset maalaamotyöt yksittäisistä osista koko ajoneuvoon asti
- Koko ajoneuvon maalaus tulee suorittaa mahdollisimman nopeasti

:: EDUT

- Nopeasti kuivuva
- Erittäin korkea lopullinen kovuus
- Loistava kiilto

:: TUOTETIETO





MATERIAALITieto

Väri:	Läpinäkyvä
V.O.C.:	2004/42/IIB(d)(420) < 420 g/l
Säilyvyys:	12 kk suljetussa alkuperäispakkauksessa 20°C:ssa
Lakan tiheys 20°C:	0.99 - 1.00 g/cm ³
Kovettajan tiheys 20°C:	1.02 - 1.03 g/cm ³
Kuivan kalvon paksuus:	50 - 60 µm
Riittoisuus :	10 – 12 m ² /l

:: KÄSITTELY

Levitettäväksi liuotin- tai vesiohenteisille maaleille. On erittäin suositeltavaa työskennellä koko järjestelmän kanssa. Kuivumis- ja tarttumisongelmia ei voida sulkea pois käytettäessä ulkoisten järjestelmien ohentavia ja kovettavia materiaaleja.

Kirkaslakka tulee työstää tarvittaessa viimeistään 2 tunnin kuluessa levityksestä.

SEKOITUSSUHDE		
	CC.20 X-pert CC.20 X-pert kovettaja	tilavuudesta
		2 1
	CC.20 X-pert CC.20 X-pert kovettaja	painosta
		100 g 51 g
RUISKUTUSVISKOSITEETTI		
	DIN cup 4mm 20°C Ford cup 4mm 20°C ISO cup 4mm 20°C	16 - 18 s 18 - 20 s 36 - 38 s
KÄSITTELY		
	Yläkannuruisku	Suuttimen koko / paineilma
		Suuttimen koko: 1,2 - 1,3 mm Paineilma: Huomioi valmistajan käyttöpaineen suositukset.
	Käsittely	1,5 ruiskutuserrosta
		1/2 ohut suljettu kerros 1 täysi märkä kerros
	Käyttöaika 20°C	90 min
	Haihdutusaika	5 - 10 min. kerrosten välillä 10 min. ennen uunitusta
	Kuivakalvon paksuus	50 - 60 µm
	Käsittelyolosuhteet	Lämpötila 18 - 22°C Ilman suhteellinen kosteus 40 - 60%

KÄSITTELY			
	Kohteen lämpötila	20°C	60°C
	Kosketuskuiva	1.5 h	10 min
	Kiilotuskuiva	2.5 - 3 h	20 min
	Täysi kovuus	5 pv	15 min + 4 pv 20°C:ssa
HUOM: Ennen kuin kiillotat 60°C:ssa kuivatun kirkaslakan, odota 1 h jäähtymistä.			
	IR Kuivaus	8 - 15 min. Noudata infrapunakuivaimen valmistajan suosituksia. Toteuta haihdutusaika ennen kuivaamista.	

:: VARASTOINTI- JA KULJETUSOLOSUHTTEET

Suojaa jäätymiseltä, kuumuudelta, auringonvalolta ja kosteudelta. Säilytä tiiviisti suljettuna kuivassa, viileässä paikassa. Suositeltu varastointi- ja kuljetuslämpötila-alue on: +10 - +30 °C. Vältä äärimmäisiä lämpötilanvaihteluita.

Huomautus: Varastointi- ja kuljetuslämpötila ei saa olla alle +5 °C.

Sopeuta tuote huoneenlämpötilaan luonnollisesti.

2004/42/IIB (d)(420) < 420: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IB.d) käyttövalmiissa muodossa on max. 420 g/l VOC.

:: HUOMAUTUKSET

Anna tuotteen saavuttaa suositeltu käyttölämpötila luonnollisesti (vältä nopeaa kuumenemista/jäähdytystä). Tuotetta ei suositella käytettäväksi alle 18 °C:n lämpötilassa. Alhainen levityslämpötila muuttaa pinnoitteen ominaisuuksia ja voi heikentää visuaalista vaikutusta. Ennen levitystä tuotteen lämpötila, maalausammion lämpötila ja kohteen lämpötila tulee säätää noin 20 °C:een..

CARSYSTEM suosittelee käyttämään max. 2 kerrosta.

:: TURVALLISUUSASIAT

Edellä mainitut tekniset tiedot ja tiedot, erityisesti suositukset tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, perustuvat nykyiseen tietämykseen ja kokemukseen normaaleissa käyttöolosuhteissa. Käytännössä materiaalit, pinnat tai työpaikan olosuhteet ovat niin erilaiset, että tästä tiedosta tai suullisesta kuulemisesta ei voida päätellä minkäänlaista takuuta tuloksista tai mistään suhteesta johtuvasta vastuusta, paitsi että meitä syytetään tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvollinen osoittamaan kirjallisesti, ajoissa ja täydellisesti ilmoittaneensa meille kaikista asianmukaisen ja lupaavan ratkaisun edellyttämistä seikoista. Kolmannen osapuolen patenttioikeuksia on noudatettava. Lisäksi pätevät yleiset myynti- ja toimitusehtomme sekä viimeisin tekninen tietolehti, jotka tulee vaatia.

Käsittely- ja jätteiden hävittämisohjeet löytyvät käyttöturvallisuustiedotteestamme ja kemianteollisuuden työnantajan vastuuvakuutusliiton tiedoista.

Tekijänoikeus VOSSCHEMIE