

Alu Spezial

148.524

Kova Polyesterikitti

OMINAISUUDET

Alu-Spezial on erikoiskitti alumiinipinnoille.

- Hyvin alhainen laajeneminen lämpötilassa
- Erittäin kova
- Joustava korjauskitti
- Vaimentaa värinöitä ja värinöitä
- Soveltuu alumiinin erityiskorjauksiin
- Tarttuu teräkseen, sinkitylle ja alumiinipinnalle

KÄISTTELY

- Erityiskitti työskenneltäessä alumiinipinnoilla.
- Täyttämään rungon reunoja ja kanteja.
- Ensimmäiseksi kerrokseksi hitsattujen saumojen päälle.
- Silottamaan tai täyttämään PU (polyuretaani) liimattuja paneeleita, vähemmän kutistumista ja huomioita kanteille ja reunoille.
- Täyttämään syviä epätasaisia alueita luoksepääsemättömissä alueissa, joissa tinaus ei ole mahdollista.

TUOTETIEO:

- Toimitusviskositeetti 20°C: pastamainen
- VOC-pitoisuus: 2004/42/IIB (b) (250) <250g/l
- Väri: vaalean harmaa

PINTA:

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva, ja rasvaton. Hyvä tarttuvuus saavutetaan hieman karkeaksi hiotulla pinnalla.

ANNOSTELU:

Lisää 2-3 % painosta kovettajaa.

Kovettajan yliannostusta tulee välttää läpivuotamisen ja värinmuutosten ehkäisemiseksi.

KÄSITTELYAIKA:

+20°C huonelämpötilassa, 3-4 minuuttia.

REIAGOINTILÄMPÖTILA:

Vähintään +5°C.

LEVITYS:

Levitetään lastalla.

KUIVUMISAIKA:



Ilmakuivaus +20°C huonelämpötilassa, 15 minuuttia.

HIONTAOMINAISUUDET:
Annetun kuivumisajan jälkeen.

Täyttökittinä

Ensimmäinen hionta - kuivana P80 - P120

Uudelleen hionta - kuivana P120 - 240

Hienokittinä:

Ensimmäinen hionta - kuivana P120 - P180

Uudelleen hionta - kuivana P180 - P240

VIIMEISTELY:

Seuraavat CS tuotteet voidaan työstää ALU Spezialin päälle:

- Kaikki Multi kitit, Elastic Weiss tai Elastic Beige ja Ruiskukitti tai Ruiskukitti Plus

VARASTOINTI:

6 KK 18 - 20° C suljetussa alkuperäisessä pakkauksessaan

Turvallisuusasiat:

Edellä mainitut tekniset tiedot, erityisesti suositukset soveltamisesta ja tuotteidemme käytöstä, perustuvat tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tavanomaisissa olosuhteissa. Käytännössä materiaaleja, pintoja ja työskentelyolosuhteita on niin erilaisia, että mitään takuuta työtuloksista tai vastaavasta ei voida päätellä tästä tiedotteesta tai suullisesta konsultaatiosta, elleimme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti tai se johtuu törkeästä huolimattomuudestamme. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvollinen todistamaan, että hän on kertonut meille kaikista vaadituista kohdista asianmukaista ja lupaavaa tuomiota varten, kirjallisesti ajoissa ja täydellisesti. Kolmannen osapuolen on noudatettava patenttioikeuksia. Lisäksi meidän yleisiä myynti- ja toimitus ehtoja ja viimeisimpiä teknisiä tiedotteita, jotka tulisi vaatia, sovelletaan.

Ohjeet käsittelystä ja jätehuollosta ovat Käyttöturvallisuustiedotteessa ja eritelmät

a trademark of
VOSSCHEMIE