

Tekninen tiedote

20-35



20-35 variantti 80-30

Muoviosien käsittelyyn Additive Plast/ Lisäaine 80-30:lla kaikille maalattaville muoveille, joita käytetään yhdessä baslac märkää-märälle -pohjamaalien kanssa.

- Tarjoaa hyvän tarttuvuuden muoville.
- Tarvittaessa tuotetta voidaan levittää e-pinnoitettuihin osiin.
- 80-30:n käyttö polypropeenilla (PP) ja polyeteenillä (PE) ei anna riittävää tarttuvuutta ja tei siksi suositella.

Käsittely

	Sekoitusuhde	100 % tilavuus	20-35
	3:1:1	33 % tilavuudesta	50-15, -20
		33 % tilavuudesta	80-30
	Ruiskutusvikositeetti 20°C		DIN 4: 16-19 s
	Käsittelyaika 20°C		2 h
	HVLP maaliruisku		
	Suutinkoko		1.3 mm
	Käsittelypaine		2 bar
	Suutinpaine		0.7 bar
	Yhteensopiva painovoimaisen maalir. kanssa		
	Suutinkoko		1.3-1.4 mm
	Käsittelypaine		2 bar
	Ruiskutuskertojen lkm	2 (yksi täytetylle alueelle ja yksi koko maalattavalle pinnalle)	
	Kalvopaksuus		20-35 µm
	Haihdutus 20°C		15-20 min

Turvallisuusohjeet:

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µ:n hiukkasia.

Tämän julkaisun sisältämät tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejiään; nämä tiedot eivät myöskään tarkoita mitään takuita tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleisiä tiedoksiantoja; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta, eivätkä ne muodosta tuotteiden sovittua sopimuslaatua (tuote-eritelmä). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että kaikkia omistusoikeuksia sekä voimassa olevia lakeja ja lakeja noudatetaan.