



Nova Power Grip

409 2-K

Liimat ja tiivisteet

2K PU liima KORJAUKSIIN JA LIITTÄMISEEN

- ✓ Suuri täyttökapasiteetti ja ainutlaatuinen tarttuvuus.
- ✓ Voidaan hioa, kierteistää tai porata erittäin nopeasti.
- ✓ Jos haluat lyhyemmän työajan, katso Nova Power Grip 401 2-K ja 403 2-K.

Tekninen tieto

- Pohja: polyuretaani.
- Haju: tyypillinen.
- Väri sekoituksen jälkeen: musta.
- Sekoitusaika (23°C): 5 minuuttia.
- Vaikutusaika (23°C): 8-10 minuuttia.
- Voidaan hioa/käsitellä: 60 minuutin kuluttua.
- Voidaan maalata: 2 tunnin kuluttua.
- Elastinen lujuus (%): 80%.
- Vetolujuus: 2620 N/cm².
- Leikkauslujuus: 1378 N/cm².
- Lämpötilankestävyys: 90°C jatkuva.
- Tarttuvuus: erittäin hyvä tarttuvuus useimpiin muoveihin, polyestereihin, rauta- ja ei-rautametalleihin, emaliin ja lakkoihin ylittää pintojen, kuten betonin, kiven, puun,...; yli 2N/mm² metalleissa (käytännöllinen laskettu arvo).
- Kemiallinen kestävyys: kestää monia happoja, emäksiä, öljyjä, rasvoja, bensiiniä, lämmitysöljyä, monia liuottimia, suolaliuoksia, aggressiivisia höyryjä ja meri-ilmaa,...; ei kestä vahvoja liuottimia.
- Kovettuminen: ei kutistumista.
- Min. käsittelylämpötila: 8°C.
- Sähkövastus > 109 Ohm.
- Kiintoainepitoisuus: 100 %.
- Säilyvyys: 24 kuukautta, säilytä kuivassa, viileässä ja pakkasessa.
- Turvatoimenpiteet: katso käyttöturvallisuustiedote.

Tuote [NPG9]

Ominaisuudet

On erittäin vahva 2-komponenttinen liima, jolla on pitkä avoin käyttöaika spoilerien, paneelien, puskureiden,... Nova Power Grip 409 2-K on ihanteellinen liima yleisiin korjauksiin ja liimauksiin pitkällä käyttöajalla. Nova Power Grip 409 2-K lähestyy synteettisten materiaalien lujuutta ja joustavuutta. Nova Power Grip 409 2-K voidaan hioa nopeasti sekä ohuilla että paksuilla kerroksilla. Nova Power Grip 409 2-K sopii sekä liima- että korjausjärjestelmäksi. Viimeistelykerroksena suosittelemme Novablack Magicin käyttöä.

Sovellukset

Autot:

- rauta- ja ei-rautametallien liimaus, vaurioituneiden ruuvikierteiden korjaus, hitsaamattomien moottorin osien, kuten ALU, zamac, ...
- antennin reikien tiivistäminen, ...

Ala:

- ei-hitsattavien kone- ja moottoriosien korjaus.
- liuku- ja tappikiskojen korjaukset.
- tuulettimien ja pumppujen jaettujen roottoreiden tai siipien korjaukset.
- pumppuhomeiden ja läppäventtiilien korjaus.
- rauta- ja ei-rautametallien liimaus.

Pakkaus

Nova Power Grip 409 2-K - patruuna 250ml

590419000

Käyttö

Alustan valmistelu

- Puhdista Safety Cleanilla ja/tai Multifoamilla.
- Hio materiaali.
- Poista kaikki pöly.
- Poista rasva Safety Cleanilla ja Multifoamilla.
- Kuivapuhallus.

Patruunan valmistelu

- Poista patruunan korkki.
- Aseta patruuna pistooliin.
- Pumpkaa, kunnes molemmat osat valuvat ulos patruunasta.
- Aseta sekoittimen kärki patruunan päälle ja leikkaa tarvittaessa suuttimen kärjen aukko suuremmaksi.
- Purista ensimmäinen 2 cm tuotetta ulos.
- Levitä puhtaalle ja kuivalle alustalle.
- Aseta uusi sekoittimen kärki 5 minuutin tauon jälkeen.

Varastointi

- Irrota sekoittimen kärki.
- Puhdista kasetti.
- Aseta korkki takaisin paikalleen.

Käytä Novablack Magicia saadaksesi täydellisen lopputuloksen.

