

Be more effective with baslac®



A brand of
BASF - We create chemistry

2024/10/30

40-620 2K CLEAR MAT VOC

Kiiltoastetaulukko*:

Baslac kirkaslakkojen sekoitussuhteet 40-620 ja 40-450/440 12-65 kiiltoyksiköille.

Sekoitussuhteet painoprosenteina.

Gloss	40-620	40-450	50-420	60-20
12	100	0	33	17
20	95	5	34	17
25	92	8	35	17
30	90	10	35	16
40	84	16	36	16
53	77	23	37	16
65	70	30	38	16

Gloss	40-620	40-440	50-420	60-20
12	100	0	33	17
20	94	6	34	16
25	91	9	34	15
30	88	12	35	15
40	82	18	35	14
53	74	26	36	12
65	68	32	37	11

*Ota huomioon eri kiiltoyksiköiden taulukot niin kauan kuin kaavat eivät sisälly ohjelmistoon/verkkoon.

Kaikki käyttöturvallisuustiedotteet, tekniset tiedot ja käsittelyn ohjeet ovat saatavilla verkkosivuillamme www.baslac.com

Ystävällisin terveisin
Baslac-tiimisi



More information on
www.baslac.com