

Tekninen tiedote

40-620



2K Matta Lakka VOC

- 40-620 2K Matta Lakka VOC, on helppo ja turvallinen ruiskuttaa.
- Matta- ja satiinimatta (12-65 yksikköä 60°:n kulmassa) välistä kiiltotasoa voidaan saavuttaa erilaisilla sekoituksilla suhteessa baslac kirkaslakkaan. Kiiltoaste voi olla korkeampi vaaleilla ja puhtailla hopeaväreillä. Lisäksi auton koreissa voi olla kiiltotason eroja pysty- ja vaakasuunnassa pinnoitettujen paneelien välillä. Siksi suosittelemme ruiskutusnäytteen tekemistä ennen korjausmaalausta ja sen vertaamista korjattavaan kohtaan.
+/- 5 kiiltoyksikön poikkeamat ovat mahdollisia.
- Eri kiiltotasojen saavuttamiseksi tuotetta voidaan sekoittaa 40-440 2K VOC Clear tai 40-450 HS Universal Clear VOC kanssa.

Kiiltopoikkeamien välttämiseksi mattalakan viimeistelyssä on noudatettava seuraavia ohjeita:

- 40-620 ei saa käyttää sekoituskoneessa.
- Sekoita 40-620 manuaalisesti erittäin hyvin.
- Tasaiset lakan kalvonpaksuudet voidaan saavuttaa levittämällä kaksi samanlaista täyttä kerrosta ja porrastettuja päällekkäisyyksiä.

Käsittely

	Sekoitusuhde	100 % painosta	40-620
	100:33:17	33 % painosta	50-420
		17 % painosta	60-20
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4: 16-18 s	
	Käsittelyaika 20°C	4 h	
	HVLP maaliruisku		
	Suutimen koko	1.3	
	Suutinpaine	0.7 bar	
	Yhteensopiva painovoimain ruisku		
	Suuttime koko	1.3-1.4	
	Käsittelypaine	2 bar	
	Kerrosten lukumäärä	2	
	Kalvopaksuus	40-50 µm	

Turvallisuusohjeet:

2004/42/IIB(d)(420)419: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.d) käyttövalmiissa muodossa on enintään 420 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 419 g/l.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun sisältämät tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejiään; nämä tiedot eivät myöskään tarkoita mitään takuita tietystä ominaisuudesta tai tuotteiden sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleisiä tiedoksiantoja; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta, eivätkä ne muodosta tuotteiden sovitua sopimuslaatua (tuote-eritelmä). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että kaikkia omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lakeja noudatetaan.

Tekninen tiedote

40-620



2K Matta Lakka VOC



Haihdutus 20°C

Haihduta himmeäksi jokaisen ruiskutuskerroksen jälkeen ja ennen kuivaamista. Anna haihtua ensimmäisen ruiskutuskerroksen jälkeen 10 - 15 min, toisen ruiskutuskerroksen jälkeen 15 - 20 min ilmavirran nopeudesta ja ruiskutuskäpin lämpötilasta riippuen. Älä haihduta yli 25 minuuttia jokaisen ruiskutuskerroksen jälkeen.

Kuivaus



Kuivaus 20°C

7 h

Kuivaus 60°C

30 min



Infrapuna (lyhytaalto)

8 min

Infrapuna (medium aalto)

10-15 min

Huomio

Mattapinnoilla **ei** ole mahdollista

- pölyn poistamiseen kiillottamalla, koska kiillotus muuttaa kiiltotasoa. Siksi on erittäin tärkeää työskennellä erittäin huolellisesti puhdistuksen ja ruiskutuksen aikana.
- häivyttää, koska kalvon paksuus häivytyksalueella vaihtelee, mikä muuttaa kiiltotasoa. Siksi koko paneelin korjaus on pakollinen.

Oikeat kiiltotasot saavutetaan:

- 24 h kuivattaessa 30 min 60°:ssa
- 72 h ilmakuivattaessa

Huomaa: Auton korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita, erityisesti asennetun anturitekniikan osalta, tässä asiakirjassa annettujen käsittelyohjeiden lisäksi.

Turvallisuusneuvoja:

2004/42/IIB(d)(420)419: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.d) käyttövalmiissa muodossa on enintään 420 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 419 g/l.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun sisältämät tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejiään; nämä tiedot eivät myöskään tarkoita mitään takuita tietystä ominaisuudesta tai tuotteiden sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleisiä tiedoksiantoja; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta, eivätkä ne muodosta tuotteiden sovitua sopimuslaatua (tuote-eritelmä). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että kaikkia omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lakeja noudatetaan.