

Tekniset tiedot

40-100



High Speed 2K Clear VOC

HS VOC lakka basecoatille.

Lyhyt kuivumisaika, erinomainen suorituskyky alhaisemmissa lämpötiloissa.

Suunniteltu käyttäjäystävälliseksi: valmiiksi sekoitettu kirkaslakka on helppokäyttöinen.

Viimeistely lopputulos.

Valitse kovettaja ympäristön lämpötilan ja maalattavan kappaleen koon mukaan. Valitse oikea kovettaja lämpötilakaavion vaihtoehtoista.

Käsittely

	Sekoitussuhde	100 % tilavuuden mukaan 40-100
	100:50	50 % tilavuuden mukaan 50-415, -420, -430 50-430 vain erittäin lämpimiin olosuhteisiin
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4: 17-19 s
	Käyttöaika 20°C	30 min
	Painovoimainen yläkannuruisku	
	Suuttimen koko	1.2-1.3
	Käyttöpaine	2 bar
	Ruiskutuskerrosten lkm	2
	Kalvopaksuus	40-50 µm
	Haihdutus 20°C	Vähintään 3 min ruiskutuskerrosten välissä
	Huomioita	Vaihtoehtoinen käsittely: ½ + 1, puolikerros ja sen jälkeen täysi kerros ilman välihaihdutusta.

Turvallisuusohje:

2004/42/IIB(cII)(420)419: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.d) käyttövalmiissa muodossa on enintään 420 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 419 g/l.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden sovittua sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.

Tekniset tiedot

40-100

High Speed 2K Clear VOC



Kuivaus

		50-415	50-420	50-430
	Kuivuminen 20°C	3 t	3 t	3 t
	Kuivuminen 40°C	20 min	25 min	30 min
	Kuivuminen 60°C	10 min	15 min	20 min

Huomaa: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvovalmistajien korjausohjeita, erityisesti asennettua anturitekniikkaa, tässä asiakirjassa annettujen käsittelyohjeiden lisäksi.



Turvallisuusohje:

2004/42/IIB(cII)(420)419: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.d) käyttövalmiissa muodossa on enintään 420 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 419 g/l.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden soveltuvuutta sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.