



CS Power Mix Liimat

2K PU liima

144498, 144500, 144499, 144501

Käyttö:

Power Mixillä voit korjata muovipuskurit, suojaristikot, istuimet, spoilerit, ajovalojen kiinnitykset, vesiskootterit, surffilaudat, urheiluvälineet, muovisuojat ja kotelot jne.

Power Mixillä täytät reiät, halkeamat ja saumat.

Se tarttuu metalliin, puuhun, kiveen, betoniin ja lasiin. Se soveltuu mm. autoteollisuuteen, autokoriasennukseen, moottorin osiin, tankkiin ja muotteihin.

Tuotetietoa:

Kemiallinen kuvaus: Urethan-Prepolymer

Väri: Musta ja natural

Varastointiaika: uusi 12 kk, avattu 6 kk, pidä kuivana huoneenlämmössä

Tiheys: 1,1 g/cm³

Viskositeetti: 4 PA.s/ 40 poise

Lämmönkestävyys: -40 - + 140 kovettuneena

Kovettumisaika: vähintään 1 h

Repäisyjuuus: 21800 (kPA)

Venyminen: 25 % (DIN 53504)

Vetolujuus: 386 kg/ cm²

Leikkausjuuus: 24.6 N/ mm²

Kovuus (D):

- Joustava : n. 60 (4 päivän jälkeen)
- Yleinen: n. 70 (4 päivän jälkeen)
- Kova: n. 80 (4 päivän jälkeen)

Liimaus: 700 N (pohjustettu PP); 200N (ei-pohjustettu PP); 700 n (ei pohjustettu PC); 900 N(ei pohjustettu ABS)

Pakkauskoko: 25 ml, 50 ml

Käsittely:

- * Poista kaikki maali korjattavalta alueelta karkealla paperilla, ei hienommalla kuin P180.
- * Leikkaa V-aukko suuttimeen jos tarvitset leveämmän palon
- * Puhdista alue huolellisesti puhdistusaineella
- * Pehmeällä muovilla käytä kiihdytin pohjustetta ja anna kuivua n. 5-10 min.

a trademark of
VOSSCHEMIE



- * *Tasaa materiaali ennen käyttöä ja liitä sekoittaja Power Mixer
- Annostele pieni palko (n. 5 cm) tuotetta ja katkaise, nyt tuote on täysin tasattu ja valmis käytettäväksi*
- * Laita Power Mix liima joko vahvikekankaalle (jos korjataan takaa) tai purista suoraan korjattavalle alueelle, täytä kevyesti, jos tarpeen päällystä pintakalvolla.* Vältä yli minuutin taukoja levityksessä.* Odota täydellistä kovettumista kunnes materiaali on jäähtynyt (n 15-30 min) poista pintakalvo ja hionta ja kiillotus: Korjattu alue voidaan päälle maalata noin tunnin kuluttua.

Työstettävyyisaika 1 min. Työskentelyaika 10 min Kovettuminen 20 min.

Turvallisuusasiat:

Edellä mainitut tekniset tiedot, erityisesti suositukset soveltamisesta ja tuotteidemme käytöstä, perustuvat tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tavanomaisissa olosuhteissa. Käytännössä materiaaleja, pintoja ja työskentelyolosuhteita on niin erilaisia, että mitään takuuta työtuloksista tai vastaavasta ei voida päätellä tästä tiedotteesta tai suullisesta konsultaatiosta, elleimme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti tai se johtuu törkeästä huolimattomuudestamme. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvollinen todistamaan, että hän on kertonut meille kaikista vaadituista kohdista asianmukaista ja lupaavaa tuomiota varten, kirjallisesti ajoissa ja täydellisesti. Kolmannen osapuolen on noudatettava patenttioikeuksia. Lisäksi meidän yleisiä myynti- ja toimitus ehtoja ja viimeisimpiä teknisiä tiedotteita, jotka tulisi vaatia, sovelletaan.

Ohjeet käsittelystä ja jätehuollosta ovat Käyttöturvallisuustiedotteessa ja eritelvät Työnantajan Vastuuvakuutus ry kemianteollisuudelle.