

Tekninen tiedote

21-11



Plastic Primer - Muovitartunta VOC

Tartunta- ja täytepohjamaali autojen kaikkien maalattavien muovien taloudelliseen korjaukseen.

- Hyvä tarttuvuus kaikkiin autotuotannossa käytettyihin maalattaviin muoveihin.
 - Soveltuu käytettäväksi tartuntaa edistävänä aineena kolmivaiheisissa järjestelmissä ja tartunta-/täyteaineena Baslac pintamaalin alla.
 - Kun tuotetta käytetään hiottavana täyteenä, tarvitaan 30 minuuttia vauhditettua kuivausta 60°C:ssa
- Modifioimaton polypropeeni (PP) ja polyeteeni (PE) ovat maalaamattomia.

Huomautus: Autojen lisäosat on usein merkitty vain PP- tai PE-merkinnällä, vaikka ne ovatkin itse asiassa modifioituja ja siten maalattavia alustoja.

Käsittely

	Sekoitussuhde 4:1:1	100 % tilavuudesta	21-11
		25 % tilavuudesta	50-15
		25 % tilavuudesta	60-10, -20
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4: 17-19 s	
	Käyttöaika 20°C	3.5 h	
	HVLP maaliruisku		
	Suuttimen koko	1.3 mm	
	Käsittelypaine	2 bar	
	Suuttimen paine	0.7 bar	
	Yhteensopiva painovoimainen yläkannuruisku		
	Suuttimen koko	1.3-1.4 mm	
	Käsittelypaine	2 bar	
	Ruiskutuskerrat	1	
	Kalvopaksuus	20 µm	

Turvallisuusohje:

2004/42/IIB(cII)(540)539: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.cII) käyttövalmiissa muodossa on enintään 540 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 539 g/l.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden soveltuvuutta sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.

Tekninen tiedote

21-11



Plastic Primer - Muovitartunta VOC



Haihdutus 20°C

20 min

Huomioita käsittelyyn

Hiottavana täyteaineena : ½ + 1, 30 - 40 µm



Turvallisuusohje:

2004/42/IIB(cII)(540)539: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.cII) käyttövalmiissa muodossa on enintään 540 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 539 g/l.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden soveltuvuutta sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.