



Novafill Flex 2

TARTUNTA-, TÄYTE- JA RUOSTEENESTO POHJAMAALI YHDESSÄ AEROSOLISSA

- ✓ Säästää aikaa ja on käyttäjäystävällinen.
- ✓ Sisältää: - tartuntapohjamaalin - täyteaineen - elastisaattorin -
- ✓ ruostesuojan
- ✓ Säädettävä suihkupää. Mukana selkeä väri-ilmaisín.

Tekninen tieto

- Pohja: Akryyli.
- Haju: Erityinen.
- Höyrynpaine 20°C:ssa: 8300 hPa.
- Tiheys 20°C:ssa: 0,89 g/cm³.
- Liukoisuus veteen: Ei mitään.
- Sekoitettavuus veteen: Huono EU VOC: 791,7 g/l.
- Täyteaineen lujuus: +/- 40 mikronia.
- Säilyvyys: 24 kuukautta, säilytä kuivassa, viileän ja pakkasenkestävä.
- Turvatoinenpöteet: katso käyttöturvallisuustiedote.

Pakkaus

Novafill Flex 2 black - aerosoli 500ml	120722000
Novafill Flex 2 tummanharmaa - aerosoli 500ml	120712000
Novafill Flex 2 white - aerosoli 500ml	120732000

Tuote [NFF2]

Ominaisuudet

Novafill Flex 2 on täyttävä ja kattavampi versio Novafill Flexistä, joka on kehitetty erityisesti tulevaisuuden uusimpien vesiohenteisten maalien alle. Novafill Flex 2 on erittäin joustava, vaikka sillä on erittäin hyvät täyttöominaisuudet. Novafill Flex 2:n ansiosta sinun ei tarvitse heittää pois maalijäämiä tai puhdistaa ruiskua pieniä korjauksia varten. Novafill Flex 2 on erittäin taloudellinen käyttää. Koska useimpien vesiohenteisten maalien peittokyky ei ole erityisen hyvä, Novafill Flex 2 on saatavilla kolmessa värissä, mikä takaa nopean maalin peittävyuden. Novafill Flex 2:ssa on hieno pintakerros, joka helpottaa viimeistelyä ja vähentää hiontaa.

Sovellukset

- Novafill Flex 2 soveltuu useille muoveille hyvän tarttuvuuden ansiosta ja sopii siksi täydellisesti käytettäväksi spoilerissa, pusku-reissa, pyöränsuojissa, ulkokepien koristekuorissa
- Soveltuu hyvin myös galvanoiduille osille, valkoisille metalleille, vanhoille maaleille, rauta ja ei rautametallille ...

Käyttö

Ravista hyvin ennen käyttöä.

Poista rasva käsiteltävältä pinnalta Safety Cleanilla ja/tai Multifoamilla ja hio sitten mattapintaiseksi.

Käytä synteettisissä materiaaleissa, joihin tarttuvuus on vaikeampaa, ensin Seal & Bond Special Primeria. Levitä Novafill Flex 2 aina useana ohuena kerroksena.

Ruiskutusetäisyys: +/- 25 cm

Kuivumisen jälkeen (+/- 15 min) Novafill Flex 2 voidaan hioa (märkä ja kuiva).

Voidaan ylimaalata 2 tunnin kuluttua yleisimmillä maaleilla.

Käytön jälkeen käännä suihkepullo ympäri ja tyhjennä pitääksesi suihkupää puhtaana.